

Foamjet 260 LV

Двухкомпонентная, полиуретановая, эластичная смола с низкой вязкостью для инъектирования и гидроизоляции

ОПИСАНИЕ

Foamjet 260 LV – это двухкомпонентная, полиуретановая, эластичная смола с низкой вязкостью для инъектирования и гидроизоляции.

Foamjet 260 LV реагирует, образуя микросотовую, закрытую и прочную структуру. Благодаря своей низкой вязкости **Foamjet 260 LV** отлично проникает в узкие трещины и полости.

Реакцию **Foamjet 260 LV** можно ускорить посредством добавления небольшого количества специального катализатора **Foamjet 260 LV AKS** в компонент А.

Некоторые примеры использования

- Инъектирование и гидроизоляция конструкций, подверженных протечкам воды.
- Подземное и наземное строительство, горное дело, прочие строительные работы.
- Герметизация трещин.

Инструкция по применению

Foamjet 260 LV инъектируется с помощью машин и оборудования, которые обычно используются для этих целей. Компоненты **Foamjet 260 LV** должны быть тщательно смешаны в соотношении 1:1 по объему в чистой, сухой емкости с использованием подходящего инструмента. Рекомендуется смешивать небольшие количества материала.

Если время реакции требуется уменьшить, специальный катализатор **Foamjet 260 LV AKS** добавляется в компонент А перед смешиванием с компонентом В.

РАСХОД

Расход материала в каждом конкретном случае определяется индивидуально, в зависимости от харак-

теристик инъектируемого и консолидируемого грунта. Поэтому, чтобы оптимизировать работу с **Foamjet 260 LV**, рекомендуем связаться с Группой подземных технологий MAPEI для оценки условий применения материала.

УПАКОВКА

Foamjet 260 LV поставляется в наборах по 44 кг (компонент А – канистра 20 кг, компонент В – канистра 24 кг). Добавка катализатор **Foamjet 260 LV AKS** поставляется в бутылках 1 кг.

ХРАНЕНИЕ

Foamjet 260 LV может храниться в течение 12 месяцев в прохладном, сухом месте в заводских герметичных упаковках при температуре от +5°C до +30°C. Не хранить вблизи продуктов питания.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ

Компонент А **Foamjet 260 LV** раздражает глаза. Компонент В **Foamjet 260 LV** вреден при проглатывании и раздражает глаза, кожу и дыхательную систему; он также может вызвать необратимое повреждение при длительном использовании и сенсибилизацию, если попадет на кожу людей, чувствительных к изоцианатам. В случае использования при температуре выше + 60°C материал может выделять пары, способные вызвать сенсибилизацию при вдыхании. При недомогании обратитесь за медицинской помощью.

Во время использования носите защитную одежду, перчатки и очки, защищайте дыхательные пути с помощью маски и всегда работайте в хорошо проветриваемых помещениях. Если материал попал в глаза или

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)		
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА		
	компонент А	компонент В
Консистенция:	жидкость	жидкость
Плотность при +23°C (г/см³):	1,020±0,03	1,230±0,03
Консистенция после смешивания:	жидкость	
Вязкость по Брукфильду после смешивания EN ISO 3219 (при +23°C) (мПа·с):	185	
ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ		
Соотношение смешивания:	1:1 по объему	
Жизнеспособность (при +23°C и отн. вл. 60%):	приблизительно 360 минут	
Удлинение (%):	приблизительно 50	
Рабочее время (при +20°C и отн. влажн. 60%) в зависимости от количества ускорителя Foamjet 260 LV в % от веса Foamjet 260 LV компонента А: – 0,5%: – 1%: – 2%:	приблизительно 150 мин. приблизительно 60 мин. приблизительно 7-8 мин.	

на кожу, немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу. Для получения дополнительной информации о безопасном использовании материала, пожалуйста, ознакомьтесь с последней версией паспорта безопасности.

МАТЕРИАЛ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают весь наш опыт работы с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в ходе практического применения. Поэтому, прежде чем использовать материал для определенной цели, следует проверить, подходит ли он для данного типа использования, беря на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала.

Пожалуйста, обратитесь к текущей версии технической карты материала, доступной на нашем сайте: www.mapei.com

НАДЛЕЖАЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Текст настоящей технической карты может быть скопирован в другие проектные документы, но итоговый документ не должен дополнять или изменять требования технической карты, актуальной на момент использования продукции MAPEI.

Актуальная техническая карта доступна на сайте компании www.mapei.com. ЛЮБОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМУЛИРОВОК ИЛИ ТРЕБОВАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ ИЛИ ПРОИСТЕКАЮЩИХ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ КАРТЫ, ИСКЛЮЧАЮТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ MAPEI.

Вся необходимая справочная информация по материалу доступна по запросу, а также на сайте www.mapei.com

