

КОДЫ ПРОДУКЦИИ

Терралит Мелкозернистый	61520
Терралит Крупнозернистый	61530

ОПИСАНИЕ

Терралит - это готовое к применению цветное финишное штукатурное акриловое покрытие наполненное цветной мраморной крошкой природных оттенков. Терралит обеспечивает качественную архитектурную отделку поверхности, придает ей высокую механическую прочность, долговечность и привлекательный вид натурального мраморного камня.

Терралит выпускается двух видов в зависимости от размера используемой мраморной крошки и разделяется на Терралит Крупнозернистый и Терралит Мелкозернистый.

Цветовая коллекция Терралит представлена 42 оттенками, соответственно, Терралит Крупнозернистый - 16 оттенка, Терралит Мелкозернистый - 26 цветовых решений.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- На основе водных сополимеров акрила
- Для применения внутри и снаружи зданий
- Цвет покрытия определяется цветом мраморного гранулята, устойчив к выгоранию
- Представлен цветовой коллекцией из 42 оттенков (16- для Терралит Крупнозернистый и 26 - для Терралит Мелкозернистый)
- Отличается водонепроницаемостью, долговечностью и эластичностью
- Имеет высокую адгезию и прочность
- Экологически безопасен, на водной основе
- Применим в СФТК Террако с пенополистирольным утеплителем в качестве защитно-декоративного покрытия
- Рекомендован для применения в регионах с экстремальными климатическими условиями

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Терралит может наноситься при отделке фасадов и внутренних помещений как на новые, так и на старые поверхности из бетона, цемент содержащих плит, выравнивающих цементных и гипсовых штукатурок, гипсокартона, плоского шифера, а также в качестве финишного слоя в системах теплоизоляции фасадов Террако с пенополистирольным утеплителем. Допускается наносить на старые поверхности, окрашенными матовыми дисперсионными красками, имеющими достаточную несущую способность.

Не допускается применение на поверхностях, окрашенных масляными красками или красками, изготовленными на основе мела, лаками.

26.10.2021



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Все смежные поверхности, на которые не планируется нанесение Терралит должны быть защищены.

Основание должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017, быть ровным, прочным, сухим, очищенным от пыли, известкового налета, жировых пятен, битума, высолов и других инородных загрязнений. Все дефекты основания должны быть отремонтированы.

Сильно впитывающие, пылящие и ослабленные поверхности следует предварительно обработать проникающими грунтовками, например, Террагрунт Maxi. Акриловые малярные покрытия, с хорошей адгезией к основанию, рекомендуется предварительно зашкурить наждачной бумагой.

При поражении поверхности плесенью или грибком, необходимо выполнить ее очистку биоцидным раствором Террастерил, после чего обработать антигрибковой пигментированной грунтовкой Террако Антиплесень.

Перед нанесением покрытия, основание должно быть загрунтовано адгезионной грунтовкой Террако, например, Террагрунт Белый, которая, для исключения проявления цвета основания через слой нанесенного покрытия должна быть предварительно заколерована в цвет, соответствующий цвету каждого из оттенков Терралита. Грунтование считается достаточным при получении однородной поверхности требуемого цвета.

Грунтование может выполняться с помощью валика, кисти, или с помощью краскопульты.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Перед работой материал необходимо тщательно перемешать с помощью низкооборотного миксера. При необходимости, довести покрытие до требуемой консистенции добавлением небольшого количества воды (не более 0,5-1,0%).

Материал наносится с помощью нержавеющей кельмы движениями снизу-вверх. Терралит при нанесении разравнивается и распределяется по поверхности равномерным слоем толщиной в 1,5-2 “зерна”, после чего аккуратно заглаживается тем же инструментом. Окончательный внешний вид и цвет нанесенного покрытия формируется после высыхания.

Во избежание образования видимых границ между захватками, нанесение Терралит следует производить без остановок от одного края поверхности до другого, стыкуя рабочие захватки по принципу «мокрый по мокрому».

Нанесение Терралит рекомендуется выполнять в сухих условиях при относительной влажности не более 70-80% и температурах основания и окружающей среды +5+30°C. Время высыхания нанесенного материала “на ощупь” при нормальных условиях составляет около 4-5 часов, полное высыхание происходит в течении 24-72 часов и зависит от размера зерна покрытия, его толщины и внешних условий. Повышенная влажность и пониженные температуры могут существенно увеличивать время высыхания и твердения материала. После работы инструменты вымыть водой.

Для исключения различий в оттенках материала на отдельно взятой поверхности следует использовать материалы, относящиеся к одной партии выпуска.

Учитывая, что подгонка Терралит по цвету невозможна, рекомендуется приобретать материал на весь объем единовременно.

При наличии на объекте Терралит одного цвета из разных партий, рекомендуется выполнить смешение его в большой емкости до образования однородного оттенка.

РАСХОД МАТЕРИАЛА

Терралит	Расход (кг / м ²)	Инструмент
Мелкозернистый	3,0-3,5	Кельма
Крупнозернистый	5,0-5,5	Кельма

БЕЗОПАСНОСТЬ

При работе рекомендуется соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать резиновые перчатки и защитные очки.

При попадании материала в глаза, промыть их большим количеством воды, и, при необходимости, обратиться к врачу.

СРОКИ ХРАНЕНИЯ И УПАКОВКА

Терралит выпускается в пластиковых ведрах по 15 кг и 25 кг. Хранить материал в чистом сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, а также сильной жары или холода. Нераскрытые ведра могут храниться в течение 18 месяцев. В первую очередь рекомендуется использовать материал с более ранней датой выпуска. Хранить в месте недоступном для детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт	Декоративное “мозаичное” финишное покрытие на основе акрилового связующего и натуральной мраморной крошки
Внешний вид покрытия	Зернистое покрытие с легким глянцем с присутствием наполнителя одного или нескольких различных оттенков цветов
Цвет	42 Цветовых оттенков. 16 - для Крупнозернистого, 26- для Мелкозернистого
Колеровка	Колеровка и подгонка цвета под партию- невозможна
Разбавление	Готов к применению, допускается добавление воды до 1%
Морозостойкость	Не менее 100 циклов
Токсичность	Не токсично, экологически безопасно, на водной основе
Нанесение	Металлическая кельма-гладилка
Температура нанесения	+5 +30°C
Температуры эксплуатации покрытия	-50+60°C
Время высыхания (при 20±2 °C)	От 24 до 72 часов, зависит от размера зерна и общей толщины покрытия
Условия хранения	При положительных температурах, при отсутствии прямого солнечного воздействия
Упаковка	Пластмассовые ведра по 15 кг и 25 кг
Хранение	18 месяца в заводской нераскрытой упаковке

Цвета грунтолки для ТЕРРАЛИТ

Terralite Fine	02-F	Terralite Fine	A 27-F
Цвет грунтолки Terraco Colors	159-1	Цвет грунтолки Terraco Colors	163-1
Terralite Fine	03-F	Terralite Fine	A 40-F
Цвет грунтолки Terraco Colors	161-1	Цвет грунтолки Terraco Colors	165-1
Terralite Fine	04-F	Terralite Fine	0-45-F
Цвет грунтолки Terraco Colors	160-1	Цвет грунтолки Terraco Colors	177-3
Terralite Fine	10-F	Terralite Fine	0-70-F
Цвет грунтолки Terraco Colors	156-1	Цвет грунтолки Terraco Colors	186-5
Terralite Fine	11-F	Terralite Fine	A 83-F
Цвет грунтолки Terraco Colors	OW-6-4	Цвет грунтолки Terraco Colors	156-1
Terralite Fine	12-F	Terralite Coarse	110-C
Цвет грунтолки Terraco Colors	OW-6-4	Цвет грунтолки Terraco Colors	163-1
Terralite Fine	14-F	Terralite Coarse	113-C
Цвет грунтолки Terraco Colors	179-1	Цвет грунтолки Terraco Colors	166-1
Terralite Fine	16-F	Terralite Coarse	114-C
Цвет грунтолки Terraco Colors	178-3	Цвет грунтолки Terraco Colors	166-1
Terralite Fine	0-28-F	Terralite Coarse	115-C
Цвет грунтолки Terraco Colors	132-1	Цвет грунтолки Terraco Colors	156-1
Terralite Fine	35-F	Terralite Coarse	300-C
Цвет грунтолки Terraco Colors	174-1	Цвет грунтолки Terraco Colors	177-4
Terralite Fine	36-F	Terralite Coarse	302-C
Цвет грунтолки Terraco Colors	168-1	Цвет грунтолки Terraco Colors	158-4
Terralite Fine	38-F	Terralite Coarse	304-C
Цвет грунтолки Terraco Colors	168-1	Цвет грунтолки Terraco Colors	178-2
Terralite Fine	41-F	Terralite Coarse	505-C
Цвет грунтолки Terraco Colors	166-1	Цвет грунтолки Terraco Colors	152-5
Terralite Fine	42-F	Terralite Coarse	721-C
Цвет грунтолки Terraco Colors	091-2	Цвет грунтолки Terraco Colors	151-1
Terralite Fine	53-F	Terralite Coarse	A 303-C
Цвет грунтолки Terraco Colors	144-2	Цвет грунтолки Terraco Colors	179-3
Terralite Fine	90-F	Terralite Coarse	A 350-C
Цвет грунтолки Terraco Colors	144-1	Цвет грунтолки Terraco Colors	166-1
Terralite Fine	91-F	Terralite Coarse	0-319-C
Цвет грунтолки Terraco Colors	140-1	Цвет грунтолки Terraco Colors	186-5
Terralite Fine	92-F	Terralite Coarse	0-135-C
Цвет грунтолки Terraco Colors	141-2	Цвет грунтолки Terraco Colors	158-4
Terralite Fine	93-F	Terralite Coarse	0-332-C
Цвет грунтолки Terraco Colors	179-4	Цвет грунтолки Terraco Colors	185-2
Terralite Fine	94-F	Terralite Coarse	0-701-C
Цвет грунтолки Terraco Colors	179-3	Цвет грунтолки Terraco Colors	186-5
Terralite Fine	0-17-F	Terralite Coarse	K-000-C
Цвет грунтолки Terraco Colors	169-1	Цвет грунтолки Terraco Colors	168-2

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: В случае отказа применения колерованной грунтолки перед нанесением Терралит, производитель ООО “Террако-Индустрия” не несет ответственности за возможную визуальную неравномерность цвета готового покрытия.