



Silancolor Primer

Грунтовка на основе
силиконовых смол в
водной дисперсии

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОДНОРОДНОСТИ
ВПИТЫВАЕМОСТИ ОСНОВАНИЯ

ВЫСОКАЯ ПАРПРОНИЦАЕМОСТЬ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Silancolor Primer это грунтовка на основе силиконовых смол в водной дисперсии, применяемая для регулирования равномерности впитываемости поверхности перед нанесением **Silancolor Paint**.

Silancolor Primer в сочетании с краской **Silancolor Paint** образуют систему, применяемую внутри и снаружи помещений, которая обеспечивает защиту поверхности стен от химического воздействия, ультрафиолетового воздействия и воздействия влаги, сохраняя паропроницаемость основания, что не достигается при применении традиционных систем и красок.

Типичные примеры применения

Silancolor Primer применяется в качестве грунтовки для поверхности стен перед нанесением финишного покрытия **Silancolor Paint**, регулируя равномерность впитываемости основания, а также обеспечивает адгезию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Silancolor Primer является вододисперсионной грунтовкой на основе силиконовых смол с высокими проникающими свойствами.

Silancolor Primer регулирует впитываемость



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Грунтовка на основе силиконовых смол в водной дисперсии

ПРИМЕНЕНИЕ

Материал применяется в качестве грунтовочного состава стен для регулирования впитываемости основания и в качестве катализатора адгезии для **Silancolor Primer**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Консистенция:	жидкость
Твёрдый сухой остаток (%):	12
Удельная плотность (г/см ³):	примерно 1,01
Теоретический расход (м ² /кг):	6-10

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Silancolor Primer готов к применению. Перед нанесением рекомендуется тщательно перемешать

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Окраску можно производить через:	12-24 ч
----------------------------------	---------

основания и служит катализатором адгезии для **Silancolor Paint**.

Silancolor Primer консолидирует поверхностную пыль.

Silancolor Primer не имеет запаха, не содержит растворителей и может применяться в закрытых или плохо проветриваемых помещениях.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания

Новые или отремонтированные ремонтными растворами основания должны быть полностью выдержанными, абсолютно чистыми и сухими. Удалите все следы масел, жиров и других отслоившихся частиц. Произведите ремонт трещин и ремонт повреждённого бетона растворами из линии Mapergout. Выровняйте шероховатые или неровные участки поверхности при помощи **Monofinish** и **Mapefinish**. Нанесите **Silancolor Primer**.

Приготовление материала

Silancolor Primer готов к применению.

Нанесение материала

Тщательно перемешайте **Silancolor Primer** перед применением и нанесите при помощи кисти, валика или

распылителя.

Защитайте поверхность от дождя в течение 12 часов.

Наносить краску **Silancolor Paint** на грунтовку **Silancolor Primer** можно через 12-24 часа.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не наносите **Silancolor Primer** на металлические поверхности.
- Не наносите **Silancolor Primer** при температуре ниже +10°C.
- Не наносите **Silancolor Primer** на влажные поверхности.

Очистка

Кисти, валики и части распылителя (безвоздушного) можно очистить водой до высыхания **Silancolor Primer**.

РАСХОД

100-150 г/м².

УПАКОВКА

Silancolor Primer поставляется в пластиковых канистрах по 10 кг.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом месте, вдали от источников тепла при температуре от +5°C до +30°C.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ

Инструкцию по безопасному использованию материала можно найти в последней версии Паспорта Безопасности доступной на нашем сайте www.mapei.com.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ВНИМАНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению и практическому опыту. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, следует проверить его на адекватность, предусмотренному виду употребления, принимая на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала.

Пожалуйста, обращайтесь к соответствующей Технической карте, которую можно найти на нашем сайте www.mapei.com.

НАДЛЕЖАЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Текст настоящей технической карты может быть скопирован в другие проектные документы, но итоговый документ не должен дополнять или изменять требования технической карты, актуальной на момент использования продукции MAPEI. Актуальная техническая карта доступна на сайте компании www.mapei.com.

ЛЮБОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМУЛИРОВОК ИЛИ ТРЕБОВАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ ИЛИ ПРОИСТЕКАЮЩИХ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ КАРТЫ, ИСКЛЮЧАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ MAPEI.

Вся необходимая справочная информация по материалу доступна по запросу, а также на сайте www.mapei.com



Silancolor
Primer



МЫ СТРОИМ БУДУЩЕЕ

Любое воспроизведение, текстов, фотографий и иллюстраций, опубликованных в настоящем документе, запрещено и преследуется по закону

545-6-2021 (RUS)