

ВИБРОФЛОР

ТУ 8397-001-89778459-2012

ТНВЭД 5603149000



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Это специализированная вибродемпфирующая лента на основе полизэфирного волокна, применяющаяся в качестве акустической развязки при монтаже каркасных и бескаркасных систем звукоизоляции, а также в качестве прокладок при устройстве деревянных полов. Уникальные демпфирующие свойства ленты достигаются за счет пористо-волокнистой структуры стеклохолста, что позволяет сохранить виброакустические свойства под действием динамических и статистических нагрузок.

СОСТАВ

- полизэфирное волокно первичной обработки.

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Модификации	Длина, мм*	Ширина, мм*	Толщина, мм*	Площадь, м ² *	Вес 1 м ² , кг*	Вес рулона, кг*
Виброфлор	15 000	100	4	1,5	0,35	0,525

* В соответствии с техническими условиями возможны отклонения до 4%

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Виброфлор
Разрывная нагрузка по длине, Н	450
Поверхностная плотность, г/м ²	350
Толщина при нагрузке 2 кПа, мм	3,45
Неравнота по массе, %	4
Коэффициент теплопроводности (λ), Вт/м °C	0,036

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- в качестве виброакустической прокладки в каркасных системах звукоизоляции для развязки металлического профиля от основания стен, пола и потолка;
- в бескаркасных звукоизоляционных системах для акустической развязки панелей АкустиКГипс Бэйсик и Соноплат Комби от основания стен, пола и потолка;
- в деревянном домостроении при устройстве пола на лагах.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- состоит из полизэфирного волокна первичной обработки без содержания каких-либо связующих добавок, что делает его абсолютно безопасным для человека;
- структура волокон, прошедших специальную обработку, гарантирует стабильность звукоизолирующих свойств на протяжении всего срока службы;
- универсален в использовании как под цементно-песчаную стяжку, так и под чистовые напольные покрытия.

СЕРТИФИКАТЫ

- Сертификат соответствия ГОСТ Р.
- Сертификат ВИБРОАКУСТИКА НИИСФ РААСЧ.

Модификации	Упаковка	Диаметр рулона, мм	Ширина рулона, мм	Объем рулона, м ³	Вес рулона, кг	Норма загрузки в евробумагу, рул.	Вес евробумаги при полной загрузке, кг
Виброфлор	рулон	260	100	0,0053	0,525	10 933	11 000

Продукция поставляется в рулонах поштучно, упакованных в термоусадочную пленку.
Возможна палетная загрузка при согласовании.