

КОДЫ ПРОДУКЦИИ

Handycoat Washable

63150

ОПИСАНИЕ

Handycoat Washable- готовая к применению высококачественная тонкослойная шпаклевка для финишного выравнивания поверхностей в помещениях с повышенной влажностью. и подготовки их для нанесения финишной отделки. Благодаря особому составу связующих полимеров обладает устойчивостью к воздействию влаги

СВОЙСТВА

- Проста в нанесении и шлифовке
- Готова к применению
- Повышенная влагостойкость
- Превосходная адгезией и низкая усадка
- Высокая укрывающая способность и великолепная эластичность
- Практически без запаха
- Может наноситься слоем толщиной до 2 мм
- Проницаема для водяного пара.
- Не подлежит замораживанию

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Handycoat Washable – специально разработана для выравнивания и подготовки под покраску и нанесение декоративных покрытий таких помещений как ванные комнаты, кухни, прихожие, то есть там, где на возможна эксплуатация в условиях повышенной влажности или стены могут непосредственно взаимодействовать с водой.

Handycoat Washable также может использоваться в качестве ремонтной шпаклевки для заполнения микро трещин в основании, заполнения отверстий, ремонта незначительных повреждений поверхности, в том числе, лепнины и окрасочного слоя.

После затвердевания Handycoat Washable демонстрирует высокую адгезию к минеральным основаниям, таких, как бетон, цементные и гипсовые оштукатуренные поверхности, старым поверхностям, окрашенным дисперсионными красками, а также к гипсокартону. Материал не пригоден для нанесения на поверхности, окрашенные масляными красками или красками, изготовленными на основе мела, лаками, эмалями, на пластмассовые и металлические поверхности.

21.05.2018

Нет фото

**ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ**

Все смежные поверхности, на которые не планируется нанесение Handycoat Washable должны быть защищены с применением мялярной ленты.

Основания должны обладать достаточной несущей способностью, очищены от пыли, жира, следов битума и других веществ снижающих адгезию шпаклевки. Непрочные участки основания и отслоения следует удалить. Перепад уровня поверхности не должен превышать 1,5 мм. Неровности должны быть выровнены подходящим ремонтным или штукатурным составом. Время высыхания нанесенного материала слоя зависит от толщины нанесенного слоя и внешних условий.

Цементные штукатурки должны иметь влажность не более 4%. Бетонные основания должны иметь возраст не менее 3-6 месяцев и остаточную влажность не более 4%.

Сильно впитывающие основания, в том числе цементные, цементно-известковые, гипсовые, а также старые ослабленные основания рекомендуется предварительно промыть с использованием мягкого моющего средства, после чего обработать грунтовкой Террагрунт Макси, Террагрунт Прозрачный или раствором грунтовки-концентрат Террабонд А.

При необходимости выполняется двукратное нанесение грунтовочного слоя.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Handycoat Washable готов к работе и не требует обязательного перемешивания перед ее началом.

Материал наносится тонким ровным слоем при помощи кельмы или специального широкого шпателя. При необходимости нанесения нескольких слоев, каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего слоя.

Заключительный слой нанесенного Handycoat Washable слегка зашкуривается в течении не позже 24 часов после нанесения. Зашкуривание в более поздние сроки может быть затруднено. При применении сухого шлифования рекомендуется использовать наждачную бумагу с размером зерна 400 и менее.

Работы рекомендуется выполнять при температурах выше 10-12оС и при нормальной влажности, способствующих быстрому высыханию нанесенного покрытия. При необходимости перед выполнением работ допускается добавление в материал небольшого количества воды, избегая излишнего разбавления шпаклевки, приводящего к снижению адгезии с основанием и неравномерной усадке.

После работы инструменты вымыть водой.

БЕЗОПАСНОСТЬ

При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать резиновые перчатки и защитные очки. Избегать попадания продукта в глаза и на незащищенные участки кожи.

При попадании материала в глаза промыть их большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу.

СРОКИ ХРАНЕНИЯ И УПАКОВКА

Handycoat Washable производится в белом цвете и поставляется в пластиковых ведрах по 5 кг и 25 кг.

Срок хранения в оригинальной неповрежденной упаковке 18 месяцев.

Хранить в сухих условиях при положительных температурах в отсутствии воздействия источников тепла и солнца.

В первую очередь рекомендуется использовать материал с более ранней датой выпуска.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение продукта	Полимерная шпаклевка для внутренних работ с водостойкими свойствами
Тип связующего	На основе специально подобранных акриловых сополимеров на водной основе
Цвет	Чисто белый
Вязкость	155-175 cps
Плотность кг/дм ³	Около 1650 кг/м ³
Температура применения	Минимально допустимая - +5С, рекомендуемая 10-25° С
Толщина нанесения	Максимально до 2-х мм по плоскости
Морозостойкость	Не подлежит замораживанию
Расход	0,5-1,5 кг/м ² в зависимости от состояния поверхности
Разведение	В случае необходимости водой до 0,5 %
Шлифование	Рекомендуется не позже 24 часов после нанесения
Срок хранения	18 месяцев в сухих условиях в оригинальной упаковке в отсутствии воздействия источников тепла и солнца
Упаковка	Пластиковые ведра по 5 кг и 25 кг



А Россия, 125212, г. Москва,
Головинское шоссе, 5А, БЦ Водный, оф. 6017
Тел.: +7 495 921 22 37,
e-mail: info@terraco.ru

В Россия, 680032, г. Хабаровск,
ул. Целинная, 15 К,
Тел.: +7 4212 41 05 63,
e-mail: info.vostok@terraco.ru