

КОДЫ ПРОДУКЦИИ

Хэндикоат DP

73110

ОПИСАНИЕ

Хэндикоат DP (Handycoat DP) - шпатлёвка на полимерной основе в виде сухой смеси, используемая как для ремонта и подготовки старых и новых поверхностей под финишное выравнивание, так и для подготовки поверхности под покраску, наклейку обоев и нанесение декоративных покрытий внутри сухих помещений. Скрывает трещины толщиной с волос.

СВОЙСТВА

- Поставляется в виде сухой смеси, состоит из смеси сухих акриловых полимеров и точно градуируемых наполнителей.
- Для ручного и механизированного нанесения.
- Идеальна для различных минеральных поверхностей
- Высокая пластичность, легко наносится и шлифуется
- Обладает превосходной адгезией и низкой усадкой
- Быстро сохнет
- Практически без запаха.
- Не отслаивается и не растрескивается.
- Проницаема для водяного пара.


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Хэндикоат DP – применяется для выравнивания поверхностей и создания высококачественной поверхности под окраску, обои и нанесение декоративных покрытий, а также для ремонта незначительных повреждений на оштукатуренных и окрашенных поверхностях при выполнении строительно-ремонтных работ внутри сухих помещений.

Хэндикоат DP может наноситься на ранее оштукатуренные и окрашенные ВД красками поверхности, пазогребневые плиты, стеклохолст, основания из листовых материалов (ГКЛ, Аквапанель и пр.), цементосодержащие и гипсовые штукатурки, бетонные поверхности. Может наноситься на проблемные основания, имеющие “волосяные” трещины.

Хэндикоат DP не пригоден для нанесения на поверхности, окрашенные масляными красками или красками, изготовленными на основе мела, лаками, эмалями, не предназначен для нанесения на пластмассовые и металлические поверхности.

02.02.2021



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Все смежные поверхности, на которые не планируется нанесение Хэндикоат DP, должны быть защищены с применением малярной ленты.

Основание должно обладать достаточной несущей способностью, очищено от пыли, жира, следов битума и других веществ, снижающих адгезию шпатлевки. Непрочные участки основания и отслоения следует удалить. Перепад уровня поверхности не должен превышать 1,5 мм. Крупные неровности должны быть выровнены подходящим ремонтным или штукатурным составом. Время высыхания ремонтного слоя зависит от толщины нанесенного слоя и внешних условий.

Цементные штукатурки и бетонные основания должны иметь влажность не более 4%, гипсовые не более 1%.

Сильно впитывающие штукатурки (цементные цементно-известковые основания), а также старые ослабленные основания рекомендуется предварительно промыть с использованием мягкого моющего средства, после чего обработать грунтовкой проникающего действия, например, Тетрагрунт Макси, Тетрагрунт Прозрачный, или раствором грунтовки-концентрата Тетрабонд А. При необходимости выполняется двукратное нанесение грунтовочного слоя.

Для снижения и выравнивания впитывающей способности прочных оснований могут быть использованы пленочные изолирующие грунтовки.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Содержимое мешка 18 кг смешать с необходимым количеством воды и тщательно перемешать с помощью низкооборотного миксера до получения однородной консистенции. После приготовления дать смеси настояться 20 минут, еще раз перемешать, после чего материал можно использовать. Добавление воды сверх указанного количества может приводить к снижению прочности материала и его адгезии к основанию.

Хэндикоат DP может наноситься вручную или механизированным способом.

При использовании в качестве базовой шпатлевки Хэндикоат DP наносится слоем толщиной не более 3 мм. При необходимости нанесения нескольких слоев, каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего слоя. Время высыхания каждого слоя составляет не менее 4 часов.

При использовании в качестве финишной шпатлевки, Хэндикоат DP наносится толщиной до 2-х мм.

При нанесении вручную, наносится тонким ровным слоем при помощи кельмы или специального широкого шпателя.

Для нанесения Хэндикоат DP механизированным способом наиболее эффективно использовать аппараты безвоздушного нанесения (АВД) поршневого и гидро-поршневого механизма действия. Для нанесения также могут использоваться штукатурные станции шнекового типа. После нанесения каждого слоя Хэндикоат DP обязательно производится его разглаживание или “подрезание”. Заключительный слой шпатлевки рекомендуется зашкурить не раньше чем через 12 часов и не позднее 24 часов после нанесения. Зашкуривание в более поздние сроки может быть затруднено.

Работы рекомендуется выполнять при температурах выше 10-12°C и нормальной влажности воздуха, способствующих быстрому высыханию нанесенного покрытия. Повышенная влажность и пониженная температура могут приводить к существенному замедлению высыхания покрытия.

После работы инструменты вымыть водой.

БЕЗОПАСНОСТЬ

При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать резиновые перчатки и защитные очки. Избегать попадания продукта в глаза и на незащищенные участки кожи.

При попадании материала в глаза промыть их большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу.

СРОКИ ХРАНЕНИЯ И УПАКОВКА

Хэндикоат DP производится в белом цвете и поставляется в бумажных мешках по 18 кг.

Срок хранения в оригинальной неповрежденной упаковке 12 месяцев.

Хранить в сухих условиях при положительных температурах, в отсутствие воздействия источников тепла и солнца.

Допускается транспортировка при отрицательных температурах. В первую очередь рекомендуется использовать материал с более ранней датой выпуска.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение продукта	Финишная полимерная шпатлевка в виде сухой смеси
Тип связующего	На основе акриловых сополимеров
Цвет	Белый
Плотность	Около 1300-1400 кг/м ³
Температура применения	Минимально допустимая +5°C, рекомендуемая 10-25°C
Толщина нанесения	Слой до 2-х мм – в качестве финишной шпатлевки, до 3 мм – в качестве базовой
Морозостойкость	Может транспортироваться при отрицательных температурах
Расход	Около 1,40 кг/мм/м ² (средний расход 0,5-1,5 кг/м ²)
Разведение водой	
Для ручного нанесения	6-6,5 л / на 18 кг смеси
Для механизированного нанесения	7-7,5 л / на 18 кг смеси
Полное время высыхания	24 часа
Срок хранения	12 месяцев в сухих условиях в оригинальной упаковке в отсутствие воздействия источников тепла и солнца
Упаковка	Бумажные мешки по 18 кг



А Россия, 125212, г. Москва,
Головинское шоссе, 5А, БЦ Водный, оф. 6017
Тел.: +7 495 149 22 37,
info@terraco.ru

В Россия, 680032, г. Хабаровск,
ул. Целинная, 15 К,
Тел.: +7 4212 41 05 63,
info.vostok@terraco.ru