

FINNTELLA® HIDRO LUX

Краска на основе پلیолитовых смол.

Образует паропроницаемое, гидрофобное покрытие.

На растворителе. Допускается нанесение при температуре до -20 °С

finntella®

ТИП:

Акриловая краска, модифицированная полиуретанами, для наружных работ, на органическом растворителе. Содержит вещества, препятствующие поражению окрашенной поверхности грибами и плесенью. Изготовлена на смолах Pliolite.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Оштукатуренные, зашпатлеванные, кирпичные, бетонные, а также ранее окрашенные наружные поверхности.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Фасады жилых, торговых, складских, промышленных и других зданий и сооружений, а также железобетонные изделия в заводских условиях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%.

Допускается применение при отрицательных температурах при условии полного отсутствия на окрашиваемой поверхности снега, инея или льда.

Неокрашенные поверхности – Поверхность очистить от пыли, грязи и высолов, обработать поверхность краской, разбавленной не более, чем на 20% по объему, разбавителем FINNTELLA PROFИ INDUSTRIAL®-101.

Ранее окрашенные поверхности — Поверхность очистить щелочным водным раствором, промыть чистой водой и дать высохнуть. Отслаивающуюся краску, известь и мел удалить механически. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовых или обработать щелочным водным раствором. Щели и неровности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. Зашпатлеванные участки поверхности загрунтовать краской, разбавленной не более, чем на 20% по объему, разбавителем FINNTELLA PROFИ INDUSTRIAL®-101.

Расход (при однослойном нанесении):	Для ранее окрашенных и зашпатлеванных поверхностей: 10-12 м ² /л (120-145 г/м ²); Для оштукатуренных и других пористых поверхностей: 8-10 м ² /л (145-180 г/м ²). Расход краски зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения.
Плотность	База AP – 1,42 кг/л, база C – 1,29 кг/л (в зависимости от цвета).
Разбавитель	Разбавитель FINNTELLA PROFИ INDUSTRIAL®-101.
Способ нанесения	Кисть, валик, краскораспылитель.
Время высыхания	От пыли – 1-2 часа, для повторной окраски – 4-6 часов (при 20°C и относительной влажности воздуха 65%).
Цвет	Белый, колеруется по каталогам SYMPHONY, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA.
Блеск	Матовый (менее 2 по ISO 2813).
Транспортировка и хранение	Допускается хранение и транспортировка при температуре ниже 0°C.
Вид упаковки	Металлическая / тара: 0,9л, 2,7л, 9л.