


Pulicol 2000

Гель-растворитель для удаления клея и краски



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для удаления натуральных и синтетических старых клеев, краски и шовных заполнителей/остатков шовных заполнителей.

Типичные примеры применения

- Удаление старого клея с полов, облицованных мрамором, керамической плиткой, деревом, бетоном, покрытых цементными выравнивающими составами, металлом и т.д.
- Удаление старого клея с керамических, мраморных покрытий, мозаики, бетона, дерева, гипса, металла, фибробетона и т.д.
- Удаление краски с металлических, деревянных, бетонных поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Pulicol 2000 представляет собой смесь растворителей, которые не содержат хлор, и имеет гелеобразную консистенцию. Продукт легко наносится при помощи шпателя или кисти и имеет незначительный запах.

Высокоэффективное действие **Pulicol 2000** проявляется при растворении клеев на основе смол и красок уже через несколько минут после нанесения.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не смешивайте **Pulicol 2000** с водой.
- Не наносите на поверхности, которые могут быть

повреждены под воздействием растворителей, например, пластмассовые (резиновые, ПВХ поверхности), поверхности, покрытые декоративной эмалью, неустойчивой к воздействию растворителей, или на деревянные полы, покрытые лаком.

- Не наносите **Pulicol 2000** на краску горячей сушки, т.к. эффект будет незначительным.

НАНЕСЕНИЕ

При помощи шпателя или кисти нанесите **Pulicol 2000** на остатки клея или краски, которые необходимо удалить. Подождите 2-3 минуты, в зависимости от типа клея или лака, и удалите **Pulicol 2000** вместе с клеем или лаком при помощи гладкого шпателя или гидроструйной установки под давлением. Если поверхность гладкая и имеет низкую впитываемость, например, мрамор или керамика, промойте ее большим количеством воды. Если поверхность гладкая и не впитывающая, например, из мрамора или керамической плитки, обработайте её раствором каустической соды и тщательно промойте водой. Если поверхность шероховатая и/или впитывающая, например, цементные стяжки или первый слой штукатурки, удалите остатки наждачной бумагой или жёсткой щёткой. Не промывайте деревянные поверхности, обработайте их только наждачной бумагой. Время нахождения **Pulicol 2000** на поверхности перед его удалением зависит от типа клея и его толщины, например:

Pulicol 2000



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛА

Консистенция:	гель
Цвет:	молочно-белый
Плотность:	0,98
Хранение:	24 месяца в оригинальной упаковке

ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ

Время ожидания перед удалением:	от 2-3 минут в зависимости от типа клея или лака
Температура нанесения:	От +8°C до +35°C
Расход (кг/м ²):	0,3

- акриловые клеи: требуется несколько минут;
- полиуретановые и эпоксидные клеи: требуется приблизительно 30 минут;
- при определенных обстоятельствах может потребоваться повторное нанесение.

РАСХОД

Расход зависит от количества и типа клея, как правило, расход составляет 0,3 кг/м².

УПАКОВКА

Банки по 2,5 кг и 0,7 кг.

ХРАНЕНИЕ

24 месяца в оригинальной герметичной упаковке.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ

Инструкцию по безопасному использованию материала можно найти в последней версии Паспорта Безопасности доступной на нашем сайте www.mapei.com.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их

следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению на практическом опыте. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, следует проверить его на адекватность, предусмотренному виду употребления, принимая на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала.

Пожалуйста, обратитесь к последней версии технической карты материала, доступной на нашем сайте www.mapei.com.

НАДЛЕЖАЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Текст настоящей технической карты может быть скопирован в другие проектные документы, но итоговый документ не должен дополнять или изменять требования технической карты, актуальной на момент использования продукции MAPEI.

Актуальная техническая карта доступна на сайте компании www.mapei.com. ЛЮБОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМУЛИРОВОК ИЛИ ТРЕБОВАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ ИЛИ ПРОИСТЕКАЮЩИХ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ КАРТЫ, ИСКЛЮЧАЮТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ MAPEI

Вся необходимая справочная информация по материалу доступна по запросу, а также на сайте www.mapei.com