

FINNTELLA® PENETRATE LUX
Антисептическая пропитка
на основе растворителя

finntella®

для отделки фасадов, стен, потолков и изделий из камня и кирпича

ТИП:

Акрилатно-алкидная антисептическая пропитка глубокого проникновения. Содержит вещества, предохраняющие поверхность от воздействия влаги, УФ-излучения, гниения, плесени, водорослей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для защиты и декоративной отделки наружных каменных и кирпичных поверхностей (кроме поверхностей, подвергающихся сильному износу).

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Стены, потолки, двери, окна и другие внутренние и наружные каменные и кирпичные поверхности, элементы ландшафтного дизайна из камня и кирпича. Не рекомендуется для отделки полов без последующего покрытия паркетным лаком FINNTELLA® LUX LAKKA KIVI, а также использование бесцветного состава в качестве самостоятельного покрытия, в условиях воздействия климатических факторов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%.

Неокрашенные поверхности – поверхность очистить от пыли, грязи и жира. Грибки, водоросли и плесень удалить соответствующими составами, промыть поверхность водой, просушить.

Ранее окрашенные поверхности – старое покрытие полностью удалить с поверхности механическим или химическим способом. Промыть поверхность водой, просушить.

Расход (при однослойном нанесении):	4-8 м ² /л (115-230 г/м ²); Расход пропитки зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения.
Плотность	База ЕС – 0,9 кг/л
Разбавитель	Разбавитель FINNTELLA PROFI INDUSTRIAL®-105, уайт-спирит
Способ нанесения	Кисть, валик, краскораспылитель, окунание. Перед применением тщательно перемешать. При наружных работах наносить не менее 2-х слоев пропитки.
Время высыхания	При +20°C и относительной влажности воздуха 65%: от пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1-2 часа
Цвет	Бесцветный. Возможна колеровка в любые тона по «Карте колеровки прозрачных средств для защиты и отделки древесины».
Транспортировка и хранение	Допускается хранение и транспортировка при температуре от -25°C до +35°C. Срок хранения в таре производителя – 2 года.
Вид упаковки	Металлическая тара: 0,9 л, 2,7 л, 9 л.