



FINNTELLA® LUX LATEKSI_MAA

Грунтовочный состав на основе акрилат-сополимерного латекса и кварцевых наполнителей.

ТИП	F41 Грунтовочный состав на основе акрилат-сополимерного латекса и кварцевых наполнителей. Модифицирован полиуретанами. Предназначен для наружных и внутренних работ для грунтования поверхности перед нанесением декоративных штукатурок серии FINNTELLA® LUX KIPSI и FINNTELLA LATEKSI ® Gestalt
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Бетонные, оштукатуренные, зашпатлеванные, гипсокартонные, ДВП, ДСП и т.п. поверхности, а также ранее окрашенные внутренние поверхности.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Стены внутри и снаружи офисных комплексов, торговых залов, в комнатах бытового и складского назначения, детских, лечебно-профилактических и медицинских учреждениях.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Подготовка поверхности:	Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°С и на 3°С выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%. Неокрашенные поверхности – поверхность очистить от пыли и грязи. Неровные поверхности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. Ранее окрашенные поверхности – поверхность очистить щелочным водным раствором, промыть чистой водой и дать высохнуть. Отслаивающуюся краску, известь и мел удалить механически. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовых или обработать щелочным водным раствором. Щели и неровности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль.
Расход:	6-8 м ² /л в зависимости от состояния подложки. Расход краски зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения.
Плотность:	1,01 кг/л.
Разбавитель:	Вода (желательно питьевая).
Способ нанесения:	Кисть, валик
Время высыхания:	От пыли – 0,5 часа, для повторного нанесения – 1-2 часа (при 23°С и относительной влажности воздуха 50%).
Блеск:	Матовый.
Цвет:	Белый, колеруется в светлые цвета по каталогам SYMPHONY, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др.
Транспортировка и хранение:	БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°С. Срок хранения в таре производителя – 2 года.
Вид упаковки:	Пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л.