



FINNTELLA® EURO TALO Gestalt

Краска воднодисперсионная акриловая для стен и потолков в сухих и умеренно влажных помещениях стойкая к мытью

ТИП	F-04 (F-05) Акриловая краска для внутренних работ.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Бетонные, оштукатуренные, зашпатлеванные, гипсокартонные, ДВП, ДСП и т.п. поверхности, обои (предназначенные под окраску), а также ранее окрашенные внутренние поверхности.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Потолки и стены внутри офисных комплексов, торговых залах, в комнатах бытового и складского назначения, детских, лечебно-профилактических и медицинских учреждениях. Рекомендуются для окраски путей эвакуации.
СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ	Выдерживает влажную очистку с применением бытовых моющих и дезинфицирующих средств (50 000 проходов щеткой по DIN 53778).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Подготовка поверхности: Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%.
Неокрашенные поверхности – поверхность очистить от пыли и грязи. Неровные поверхности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. Зашпатлеванные, пористые или неоднородно впитывающие поверхности, а также древесно-волоконистые плиты и т.п. поверхности загрунтовать грунтом акриловым упрочняющим FINNTELLA® Gestalt MAA.

Ранее окрашенные поверхности – поверхность очистить щелочным водным раствором, промыть чистой водой и дать высохнуть. Отслаивающуюся краску, известь и мел удалить механически. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовых или обработать щелочным водным раствором. Щели и неровности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. Зашпатлеванные поверхности загрунтовать грунтом акриловым упрочняющим FINNTELLA® Gestalt MAA.

Расход (при однослойном нанесении): Для ранее окрашенных и зашпатлеванных поверхностей: 10-12 м²/л (120-145 г/м²)
Для оштукатуренных и других пористых поверхностей: 8-10 м²/л (145-180 г/м²);
Расход краски зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения.

Плотность: База А – около 1,45 кг/л, база С – около 1,20 кг/л (в зависимости от цвета)
Разбавитель: Вода

Способ нанесения: Кисть, валик, краскораспылитель.

Время высыхания: При +20°C и относительной влажности воздуха 65%:
от пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1-2 часа

Блеск: Матовый
Цвет: Белый, колеруется по каталогам SYMPHONY, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др.

Транспортировка и хранение: БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C. Срок хранения в таре производителя – 2 года.

Вид упаковки: Металлическая / пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л